

Test twardości posadzki.

Malowanie posadzki polimerowymi barwnikami Rembrandt wymaga, aby była ona odpowiednio do potrzeb projektu przygotowana tj. sucha, czysta, wolna od barwników alkalicznych, mlecza cementowego, wyrównana, wygładzona i twarda.

Jeśli nie mamy wiedzy o posadzce, którą chcemy malować, możemy upewnić się o jej twardości stosując prostą metodę zarysowania powierzchni betonowej posadzki.



W celu przeprowadzenia próby bierzemy nóż i pod ostrym kątem, lekko naciskając rysujemy nim powierzchnię betonowej posadzki.



Jeśli po wykonanej próbie na posadzce pojawi się jaśniejsza kreska i nie nastąpi dwardstwianie się ziaren z betonu to możemy uznać, że posadzka jest odpowiednio twarda i nadaje się do malowania polimerem Rembrandt.

Jeśli beton jest zbyt sypki i kruszy się pod wpływem noża, to możemy poprawić jego twardość stosując wylewki. Najlepiej zasięgnąć porady u ich sprzedawcy w celu doboru najbardziej odpowiedniej na naszą posadzkę.

Jak dobrać beton o odpowiedniej twardości pomoże nam poniższe opracowanie :
<http://www.dobrebudowanie.pl/informacje-i-porady-budowlane.php?a=pokaz&tekst=463>