



Posadzki
dekoracyjne
i przemysłowe

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KEMIKO® STONE TONE BUFF ON WAX II

wosk na bazie wody do wcierania
w powierzchnie betonową

Opis:

KEMIKO® STONE TONE BUFF ON WAX II – produkt na bazie wody jest opracowany specjalnie do uzyskania wykończenia o niskim połysku zapewniającym wysoką ochronę i trwałość barwionej powierzchni. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń na powierzchnię pokrytą barwnikiem kwasowym KEMIKO® STONE TONE, na barwiony beton, płytki, cegłę lub jakiegokolwiek inną kamienną powierzchnię.

Charakterystyka fizyczna :

Czas schnięcia	20-30 minut
Wydajność	350 – 450 ft ² /1 galon (32,5 – 41,8 m ² /1litr) (może różnić się w zależności od porowatości betonu)
Rozrzedzanie	NIE ROZRZEDZAĆ
Współczynnik tarcia (ASTM F609)	powierzchnia sucha 0,46 powierzchnia mokra 0,15

Przygotowanie powierzchni -

Powierzchnia musi być dokładnie sezonowana i sucha, wolna od wszelkich plam alkalicznych, plam wilgoci, farby, wosku, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powierzchni.

Metody nakładania-

KEMIKO® STONE TONE BUFF ON WAX II produkt na bazie wody jest nakładany za pomocą maszyn do polerowania zabrudzonych powierzchni tj. polerki z trzema nakładkami ; nakładka szczotka o twardym włosiu, nakładka ze szczotką średnio twardą oraz nakładka do polerowania.

UWAGA: Bardzo ważnym jest mieć oddzielne szczotki do zabezpieczonych i oddzielne do podłóg niezabezpieczonych a barwionych barwnikiem kwasowym . Niezabezpieczone podłogi barwione kwasem zabarwią szczotki nakładek. Aby rozpocząć, należy rozprowadzić gładką, cienką warstwę wosku w pewnej odległości od ściany (5-8 cm) i w rogach pomieszczenia w odległości większej od promienia nakładek polerki. Umieść nie więcej niż 1 / 8 kubka wosku na podłodze w centrum obszaru przeznaczanego do pokrycia wielkości 27-37 cm² . Podłoga będzie mokra i matowa. Natychmiast pracuj z woskiem poprzez jego rozprowadzanie i rozgrzewanie go za pomocą nakładki polerki ze szczotką z naturalnego sztywnego włosia o twardym włosiu (może to potrwać 1-2 minuty). Przejdź do następnego obszaru wcierania wosku nie większego niż 27-37 cm² i powtórz krok jak tylko wosk w poprzednim obszarze zmieni się na lekko połyskujący i grzbiety wosku znikną. Po zakończeniu fazy aplikacji, zmień nakładkę na tę o średniej twardości włosia i poleruj całą podłogę łącznie z ręcznie woskowanymi obszarami. Po polerowaniu, jeśli większa ochrona jest pożądana, powtórz pierwszą fazę nakładania i nałóż cienką drugą warstwę. Następnie ponownie wypoleruj . Jeśli nieco wyższy połysk jest pożądanym, użyj miękkiej nakładki polerującej.

Czyszczenie – czyścić narzędzia i sprzęt czystą wodą.

Uwagi- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Nie należy stosować wewnątrz. Stosować odpowiednią wentylację.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. POWODUJE PODRAŻNIENIE OCZU. MOŻE PODRAŻNIAĆ SKÓRĘ I DROGI ODDECHOWE. DZIAŁA SZKODLIWIE PO POŁKNIĘCIU.

Pierwsza pomoc-

Przemywać wodą przez przynajmniej 15 minut.

Kontakt ze skórą: przemyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze. Podać tlen, jeżeli oddychanie jest utrudnione.

Spóżyte: Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

Gwarancja

Niniejsza gwarancja jest wystawiana w miejsce wszystkich innych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i ukrytych. Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez wykwalifikowanych techników. Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy, ani nie kontroluje sposobu użycia produktu i żadna gwarancja nie jest udzielana co do skutków jego nieprawidłowego użycia. Jedynym zobowiązaniem sprzedawcy i producenta jest zastąpienie każdej ilości produktu, który okaże się wadliwy. Każde żądanie wymiany wadliwego produktu musi zostać otrzymane na piśmie w terminie jeden (1) rok od daty transportu. Zarówno sprzedawca, jak producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zranienia, straty, albo szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo:

P.P.U.H. "AREL"sc
ul. Krzyżanowskiego 4b,
35-329 Rzeszów
tel.+48 17 865 44 93
tel./fax +48 17 850 50 11
firma@arel.pl
www.arel.pl



Aktualność: 01-09-2015

*Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta.
Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.*